

CIMENT MULTI-USAGES

CIMENT MULTI-USAGES est un ciment destiné aux travaux courants en neuf et rénovation.

CIMENT MULTI-USAGES CEM II/B-LL 32,5 R CE peut être utilisé tout au long de l'année.



Précautions d'emploi

- Il est recommandé d'utiliser des sables et des graviers propres pour la réalisation de votre béton.
- CIMENT MULTI-USAGES ne doit pas être utilisé lorsque les températures sont en dessous de 5°C, sa prise serait alors altérée.
- Il est conseillé de gâcher de préférence à l'aide d'une bétonnière pendant plus de 3 minutes.
- Les bétons doivent être protégés de la dessiccation, particulièrement par temps chaud.

Dosages

Sac de 25 kg	Ciment (Kg de ciment/m³)	Sable 0/4 (Seau 10 l)	Gravier (Seau 10 l)	Eau	Volume
Béton de structure* 16 MPa	350 kg/m³ de béton	3,5 	5,5 	11 l environ	70 l environ
		Pré-mélange 0/20 mm			
		7 			
Mortier de courant**	350 kg/m³ de sable	7 	-	11 l environ	70 l environ

Sac de 35 kg	Ciment (Kg de ciment/m³)	Sable 0/4 (Seau 10 l)	Gravier (Seau 10 l)	Eau	Volume
Béton de structure* 16 MPa	350 kg/m³ de béton	5 	8 	17 l environ	100 l environ
		Pré-mélange 0/20 mm			
		10 			
Mortier courant**	350 kg/m³ de sable	10 	-	17 l environ	100 l environ

*Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206 +A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.

** Exemple de dosage, se référer au DTU correspondant.

Conditionnement



25 kg

Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000630



35 kg

Palette de 42 sacs

Code EAN : 3549440000647

Recommandations

La teinte des ciments n'est pas un critère normatif et est intrinsèquement variable. Vicat ne saura être tenu responsable pour toute variation de teinte d'un béton ou mortier.

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.

www.info-ciments-gris.fr



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

